



## 炉の種類

### 溶解炉



### 保持炉



## 炉構造別のメタルロス (アルミニウム溶解時)

炉の構造	メタルロス割合(%)
直火型反射炉(急速溶解炉)	8~10
反射型溶解炉(バッチ反射炉)	6~8
誘導加熱型溶解炉	5~7
吹上式燃烧型ルツボ炉	2~4
横煙道式燃烧型ルツボ炉	2~3
電気抵抗加熱型ルツボ炉	1~2

総じて、材料の局所加熱傾向が小さい炉は、メタルロスが少ない